水置換形防錆油

CPC II-MD

CPC Ⅱ-MDは、極めて薄い透明な被膜を形成する多目的防錆油で、従来の防錆油にないユニークな性質を有し、広い用途を持っています。金属面に塗布すると、その強い浸透力により急速に拡散・移行し、微細な隙間や割れ目の中まで深く浸透して、湿気や水を追い出し、代わって3~4ミクロンの耐水性防錆皮膜を形成して錆を防ぐと共に潤滑性を与えます。

用 途 一般機械加工品、エンジン、タービン、ポンプ部品、工作機械、精密研磨品、等

の屋内防錆用

使 用 法 浸漬、刷毛塗り、ローラー塗り、スプレー塗布

除 去 剤 アルカリ洗浄剤 (サンエコン KR-303/KR-6140)

石油系洗浄剤 (サンエコン R-5500/R-5510)

塩素系洗浄剤 (サンエコン MF-P)

規 格 JIS NP-3-1 相当

性 状 1.外 観 : 褐色透明液体

2. 臭 気 : 石油系溶剤臭

3. 比 重 : 約 0.7~0.9 (20℃)

4. 粘 度 : 約3.5 mPa⋅s (25°C)

5. 引 火 点 : 42℃以上 6. 塗布面積 : 約 180m²/ℓ

7. 防 錆 カ : 12ヵ月以上(屋内)

適用法令

消防法:第4類第2石油類(非水溶性)

毒物及び劇物取締法:非該当

労働安全衛生法

表示物質:ミネラルスピリット、鉱油、ノナン 通知物質:ミネラルスピリット、鉱油、ノナン

特定化学物質等傷害予防規則:非該当

有機溶剤中毒予防規則:ミネラルスピリット(第3種)

PRTR法: ノナン 3.6%含有

荷 姿 ・180缶 ・2000ドラム ・300mlエアゾール缶

取扱注意点 1. ゴム手袋、眼鏡等の保護具を着用してください。

2. 換気・排気を十分に行ってください。

3. 引火の恐れがありますので、火気の無い場所でご使用ください。

ご使用にあたっては、製品 GHS ラベルの注意書きに留意してご使用下さい。 なお、安全と関連法規に関する詳細な内容は、安全データシート(SDS)をご参照下さい。

(2024/1/16) 改訂