

樹脂成型金型用洗浄剤

サンエコン KR-6130

サンエコン KR-6130は、樹脂成型金型用の洗浄剤です。成型時に発生し金型に付着するガスやヤニ等の汚れを除去することができます。またKR-6130は、毒物劇物取締法および消防法にも該当しませんので、管理・取扱いが容易です。

- 用 途 ・ 各種樹脂の成型金型の洗浄（P C樹脂，P V C樹脂等）
- 特 徴 ・ 毒物劇物取締法および消防法にも該当いたしません。
・ 水溶性のため、水による任意希釈が可能です。
- 性 状
- | | |
|--------|-------------|
| 1. 外 観 | 淡黄色透明液体 |
| 2. 比 重 | 約 1.2 (20℃) |
| 3. p H | 約 13 (10%) |
- 使 用 条 件
- | | |
|---------|-----------------------------|
| 1. 使用濃度 | 原液～50%使用 |
| 2. 使用温度 | 60～ 80℃ |
| 3. 洗浄法 | 浸漬（揺動、超音波の併用により洗浄効果が増大します。） |
| 4. 後処理 | 水洗 |
- 使用上の注意
- アルミ、亜鉛等の金属は、アルカリ成分で溶解し水素ガスを発生するため使用しないで下さい。
 - 洗浄後のアルカリ残渣は成形に悪影響を及ぼすため水洗を十分に行って下さい。
 - 水洗後にエアブローを行い、防錆対策として防錆剤の塗布をお奨めします。
 - 使用する際は、ゴム手袋、眼鏡等の保護具を必ず着用して下さい。
 - 皮膚、眼など身体に付着した場合は、速やかに水で十分洗い流し必要があれば医師の診断を受けて下さい。
- 適 用 法 令
- 消防法：非該当
毒物及び劇物取締法：非該当
労働安全衛生法
表示物質：水酸化カリウム、水酸化ナトリウム
通知物質：水酸化カリウム、水酸化ナトリウム
特定化学物質等傷害予防規則：非該当
有機溶剤中毒予防規則：非該当
P R T R法：エチレンジアミン四酢酸-四ナトリウム塩 1.0%含有
- 荷 姿 ・ 18 kg缶

ご使用にあたっては、製品 GHS ラベルの注意書きに留意してご使用下さい。
なお、安全と関連法規に関する詳細な内容は、安全データシート(SDS)をご参照下さい。

(2024/1/16) 改訂