

水溶性防錆剤

サンエコン NR-JW

サンエコンNR-JWは、鉄鋼素材に対する水溶性の一時防錆剤です。
酸洗い等の除錆後の、一時防錆剤としてご使用頂けます。

- 特徴**
- ・水溶性なので、水による任意の希釈が可能です。
 - ・被処理物が水洗後の濡れた状態でも処理できます。
 - ・浸漬又は噴霧することにより、鉄鋼材表面に防錆被膜を成膜します。
 - ・次工程に支障がなければ、水洗による除去を行わなくてもご使用できます。
 - ・水希釈率は3～10%が目安です。

使用法

[浸漬法]

- ・槽に希釈したサンエコンNR-JWをいれ、被処理物を浸漬します。



- ・数分間浸漬し、引き上げ後にエアブローで水滴を飛ばします。
(次工程に支障が発生する場合は、エアブロー前に水洗を十分に行ってください。)

[噴霧法]

- ・手吹き式の噴霧器等を利用して、希釈したサンエコンNR-JWを噴霧します。



- ・この際、塗布残りが無いように十分噴霧します。



- ・処理が完了したら、エアブローで水滴を飛ばします。
(次工程に支障が発生する場合は、エアブロー前に水洗を十分に行ってください。)

性状

- | | |
|-------|-------------------|
| 1. 外観 | 無色～淡黄色透明液体 |
| 2. 比重 | 1.11 (20°C) (代表値) |
| 3. pH | 9.6 (原液) (代表値) |

取扱いの注意

サンエコンNR-JWを希釈する場合は一時防錆の効果をも十分保てる濃度をご確認の上、ご使用下さい。

適用法令

消防法：非該当
毒物及び劇物取締法：非該当
労働安全衛生法 表示物質：ジエタノールアミン、りん酸
通知物質：ジエタノールアミン、りん酸
特定化学物質等傷害予防規則：非該当
有機溶剤中毒予防規則：非該当
P R T R法：ジエタノールアミン 30%含有

荷姿

- ・20kg缶

ご使用にあたっては、製品 GHS ラベルの注意書きに留意してご使用下さい。
なお、安全と関連法規に関する詳細な内容は、安全データシート (SDS) をご参照下さい。

(2024/1/22) 改訂