

塩素系塗膜剥離剤

サンエコン R-41S

サンエコンR-41Sは、塩素系溶剤を主成分とした酸性の剥離剤です。剥離力を向上させた強力タイプで、各種塗膜に優れた効果を発揮します。

- 用途 メラミン、フタル酸、アクリル等焼付塗料などの塗膜剥離
- 性状
 - ・外観 無色透明液体
 - ・比重 1.2 ~ 1.3 (20°C)
 - ・pH 1 ~ 2 (10%水混濁液)
 - ・引火点 引火点なし (但しジクロロメタンが蒸発した場合の引火点は 45°C以上)
- 使用法
 - ・使用濃度 原液使用
 - ・使用温度 常温
 - ・使用方法 ① 剥離したい部材を液に浸漬させて下さい。
② 塗膜が膨潤または溶解したら (膜厚によってかかる時間は異なります)、部材を引き上げ、十分に水洗します。必要であればブラシ等を用いて塗膜を除去してください。
(ご使用済みの液やリンス水、剥離した塗膜、汚れたウェス等は、法令に基づいて廃棄処分してください。)
- 注意事項
 - ・開栓時、内圧により液が噴き出すことがありますので、キャップをウェス等で覆い、ガスを徐々に抜きながら開栓してください。
 - ・ご使用の際には、溶剤用ゴム手袋、眼鏡等の保護具を必ず着用して下さい。
 - ・作業場所の局所排気を行ってください。
 - ・ご使用後は、風通しの良い冷暗所に密栓して保管してください
 - ・液の飲み込み、眼や皮膚への付着、吸引などの緊急時は、安全データシート (SDS) に従って、速やか対処してください
- 適用法令
 - ・消防法：非該当
 - ・毒物及び劇物取締法：劇物 (フェノール 8.3%含有)
 - ・労働安全衛生法 表示物質：ジクロロメタン、フェノール、ギ酸
通知物質：ジクロロメタン、フェノール、ギ酸
特定化学物質等傷害予防規則：ジクロロメタン (第2類)、
フェノール (第3類)
有機溶剤中毒予防規則：非該当
 - ・PRTR法：ジクロロメタン (第1種, 87%含有)、フェノール (第1種, 8.3%含有)
- 荷姿
 - ・ 20 kg缶
 - ・ 25kgUN缶
 - ・ 200kg缶

ご使用にあたっては、製品 GHS ラベルの注意書きに留意してご使用下さい。
なお、安全と関連法規に関する詳細な内容は、安全データシート(SDS)をご参照下さい。

(2024/2/27) 改訂